

55530: BASE (BAS) 55539: CURING AGENT (HÄRDARE) 95370

Beskrivning:	HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 är ett högglossigt polyuretanbaserat tvåkomponentslack som är speciellt lämpat för applicering med pensel. Den har utmärkt glans och färgbeständighet. Mycket hållbart och skyddar mot slitage och nedbrytning.
Rekommenderad användning:	För användning på glasfiber, stål, aluminium och plywood. För både invändig och utvändigt användning ovan vattenlinjen.
Driftstemperatur:	Maximum, endast torr exponering: 120°C/248°F - 140°C/284°F (topp)
Tillgänglighet:	Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.
FYSIKALISKA DATA:	
Kulörnr./Kulörer:	10231*/ Vit.
Glans:	Höggloss
Volymtorrhalt, %:	56 ± 1
Teoretisk sträckförmåga:	16 m ² /l [641.6 sq.ft./US gallon] - 35 mikron/1.4 mils
Flampunkt:	35 °C [95 °F]
Specifik vikt:	1.3 kg/liter [10.7 lbs/US gallon]
Beröringstorr:	6 timme eller timmar 20°C/68°F 12 timmar 10°C/50°F
Sliptorr:	24 timme eller timmar 20°C/68°F 48 timme eller timmar 10°C/50°F
Fullt härdad:	7 dag eller dagar 20°C/68°F 14 dag eller dagar 10°C/50°F
VOC innehåll:	375 g/l [3.1 lbs/US gallon]
Lagringstid:	3 år 25°C/77°F
	<small>*övriga kulörer i enlighet med sortimentslista. Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.</small>
APPLICERINGSANVISNINGAR:	
Version, blandad produkt:	55530
Blandningsförhållande:	BASE (BAS) 55539: CURING AGENT (HÄRDARE) 95370 2:1 per volym. Rör om i basen, tillsätt härdaren och blanda ordentligt. Låt den blandade färgen stå i flera minuter så att eventuella luftbubblor hinner frigöras.
Appliceringsmetod:	Pensel/Rulle/Målningsdyna/Sprutning
Förtunning (max.vol.):	HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 (Pensel/Rulle/Målningsdyna): max.. 15% HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511 (Sprutning): max.. 35% Luftsprutning (HVLP)/vanlig (självtryck)/vanlig (sugmatning)/vanlig (tryckmatning) 1.2-1.5 mm / 1.4-1.6 mm / 1.4-1.8 mm / 1.0-1.2 mm
Brukstid:	6 timme eller timmar 20°C/68°F 12 timme eller timmar 10°C/50°F
Rengöring av verktyg:	HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 eller HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511
Indikerad filmtjocklek, torr:	35 mikron [1.4 mils]
Indikerad filmtjocklek, våt:	75 mikron [3 mils]
Övermålningsintervall, min:	8 timme eller timmar 20°C/68°F 16 timme eller timmar 10°C/50°F
Övermålningsintervall, max:	3 dag eller dagar 20°C/68°F 6 dag eller dagar 10°C/50°F
Säkerhet:	Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

FÖRBEHANDLING:	Förbehandling: Se alltid till att alla ytor är rena, fria från olja och torra. Rengör ytan och avlägsna eventuell olja och fett med lämpligt rengöringsmedel, och slipa med sandpapper. Avlägsna noggrant damm med färskvatten. Redan belagd yta: Slipa av, rengör och torka ytan Måla med grundfärg: Måla med grundfärg enligt specifikationerna HEMPEL'S PRIMER. Obehandlad yta: Glasfiber: Slipa och avlägsna allt damm. Stål: Avlägsna salt och andra föroreningar genom rengöring med färskvatten (høgt tryck). Avlägsna all rost och löst material genom blåstring eller maskinslipning. Torka bort rester. Aluminium: Høgtrycksrengöring med färskvatten. Sandblåstring med metallfritt slipmedel. Plywood Slipa och avlägsna allt damm. Försegla den torra, rena ytan med lämplig tätningsfärg för trä.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	Metod: Applicera två skikt av produkten. Tillsätt vid behov förtunningsmedel för att underlätta appliceringen.. I syfte att uppnå en jämn yta rekommenderas slipning mellan skikt (avlägsna damm).
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN :	Ytan måste vara helt ren och torr vid tidpunkten för applicering och dess temperatur måste vara över dagpunkten för att undvika kondensbildning. Applicera inte i direkt solljus. I slutna utrymmen sörj för fullgod ventilation under applicering och torktid.
REKOMMENDERAT RENGÖRINGSMEDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FÖREGÅENDE SKIKT:	HEMPEL'S SEALER 05991 (för plywood) HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
EFTERFÖLJANDE SKIKT:	Inga.
Anmärkningar	
Omrörning:	Rör om produkten väl före användning..
Filmtjocklek/spädning:	Kan specificeras i annan filmtjocklek än den angivna beroende på syfte och användningsområde. Det här ändrar sträckförmågan och kan påverka torktiden samt övermålningsintervallet. Håll förtunnningen på ett minimum för att säkerställa rätt filmtjocklek. Mängden förtunningsmedel beror på appliceringsförhållanden: temperaturer, ventilation och underlag.
Lagringsförhållanden:	Exponering för luft- och temperaturvariationer ska undvikas. Undvik direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Härdare:	Fuktkänslig. Även mycket små mängder vatten i den blandade färgen reducerar brukstiden och reulerar i defekter i färgfilmen. Öppna härdarburkar med försiktighet då övertryck kan förekomma. Fäst inte locken på burkar som innehåller blandad produkt. Förvaras på en sval plats.
Övermålning:	Om det längsta intervallet för övermålning överskrids ska du rengöra med färskvatten och låta torka. Slipa lätt och avlägsna allt damm före ommålning. Om ytan har smutsats ned av oljor och förorenande ämnen ska dessa noga avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, ytan sköljas med färskvatten och låtas torka. Slipa lätt och avlägsna allt damm före ommålning.
Anmärkning:	HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 är enbart för yrkesmässig användning.
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S

5553010231

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsäger sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion. Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.